

Мастика Абрис Ру-ш

ТУ: 5775-004-52471462-2003

Мастика бутилкаучуковая в виде однородной пастообразной массы, наносится шпателем. Цвет – черный.

Область применения:

- подготовка рабочей поверхности перед нанесением герметиков;
- герметизация и уплотнение швов, заполнение неровностей, пор, шероховатостей, соединений в конструкциях из различных материалов, в жилищном и гражданском строительстве, применяется для наружных работ.

Характеристики:

Цвет: черный.

Форма выпуска продукции: мастика пастообразная, высыхающая на основе растворителя бензинового ряда (уайт-спирит).

Применяется для герметизации швов и соединений в конструкциях из различных материалов (металл, бетон, пластик, резина, дерево, кирпич).

Основные технические характеристики:

Материал	Мастика в виде однородной пастообразной массы.
Температура эксплуатации	от минус 60°С до плюс 160°С
Пенетрация, 0,1 мм	250-400
Массовая доля сухого вещества, %, не менее	50
Паропроницаемость, мг/мч Па, не более	0,01
Сопротивление текучести, мм, в толщине 1-2 мм, не более	2

Способ применения:

Перед употреблением мастику следует тщательно перемешать, при необходимости разбавить бензином, уайт-спиритом. Перед нанесением мастики на рабочую поверхность необходимо подготовить – осушить, очистить от грязи и пыли, а в зимнее время при помощи щетки очистить от наледи, снега или инея. С ржавой поверхности удалить отслаиваемый наружный слой ржавчины и следы коррозии. Мастика Абрис Ру-ш шпателем в 1-2 слоя. Работы следует проводить в резиновых перчатках, вдали от открытых источников огня, в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Время высыхания мастики при температуре 20°С не менее 24ч. Время высыхания мастики зависит от входящего в состав растворителя, температуры окружающей среды. Расход мастики Абрис Ру-ш при слое толщиной 1мм составляет 1кг на 1м²



ООО «ГерметСоюз»
195248, г. С-Петербург, ул. Дегтярева, д.4А
тел./факс: (812) 244-44-50, 380-66-
22
сайт www.gtsz.ru e-mail: germetic@gtsz.ru

