

### Материал

TP606 Soscoband - паропроницаемая, саморасширяющаяся, уплотнительная лента (ПСУЛ) изготовлена на основе полиуретана и пропитана неопреновым составом.

### Область применения

Лента подходит для установки оконных и наружных дверных блоков при устройстве 3-х слойной изоляции в соответствии с требованиями стандартов на монтажные швы. TP606 используется для изоляции закрытых и открытых стыков с внешней стороны строительных конструкций с высоким уровнем деформации (стыки сэндвич-панелей, металлические кровли и пр.).

### Цвет

черный

### Размеры

ширина/толщина ленты (мм)	ширина шва (мм)
10/2	2
15/2	2
20/2	2
25/2	2
10/3	3
15/3	3
20/3	3
25/3	3
15/4	4
20/4	4
25/4	4
30/4	4
20/5	5
25/5	5
30/5	5
40/5	5
20/6	6
25/6	6
30/6	6
40/6	6
20/8	8
25/8	8
30/8	8
35/8	8
40/8	8
20/10	10
25/10	10
30/10	10
35/10	10
40/10	10
25/12	12
30/12	12
35/12	12
40/12	12

### Техническая информация

Классификация	Показатель
Материал	мягкая полиуретановая пена
пропитка	синтетическое покрытие и оксид алюминия
плотность	75кг/м <sup>3</sup> ±8кг/м <sup>3</sup>
огнестойкость	B1 (DIN 4102, п.1)
теплопроводность	60мВ/мК
термостойкость	от -30°C до +85°C
растяжение	>25% NEN 3413
максимальное сжатие	90% от первоначальной толщины
сопротивление УФ	максимальное (DIN 53387)
срок годности	12 месяцев



## TP606

### Уплотнительная лента Soscoband

#### Основные преимущества

- В поджатом состоянии устойчивая к воздействию воды и ветра при давлении до 600Па;
- устойчивая к лучам УФ
- лента с открытыми порами пропитана составом без свободно-растворимой дисперсии.

**TP606**

## Уплотнительная лента Cocaband



### Нанесение

1. Обработываемая поверхность должна быть чистой, сухой, без пыли.
2. Лента не содержит битума, не оставляет следов и сохраняет устойчивость к алкидной резине и краскам на водной основе (рекомендуем проводить предварительный тест).

### Техника безопасности и здоровья

Перед применением прочтите карточку безопасности продукта

---