

ТЭКТОР® 200
ГРУНТОВКА ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
/ ТУ 5772-003-85471577-2009 /

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентная полиуретановая грунтовка ТЭКТОР® 200 предназначена для закрепления и обработки поверхности стыков ограждающих конструкций строящихся наземных зданий и сооружений с целью их дальнейшей герметизации полиуретановой мастикой ТЭКТОР®.

СВОЙСТВА:

- повышение качества адгезии мастики к панелям, изготовленным из пористых или рыхлых материалов
- увеличение срока службы мастики
- улучшение внешнего вида шва
- предотвращение проникновения влаги в зону контакта (соприкосновения)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- применяется на поверхностях (бетон, алюминий, дерево, стекло, пластик) для улучшения адгезии полиуретановых мастик марки ТЭКТОР®. Изолирует пористость таких материалов как дерево или бетон, в том числе пено- и газобетон. Может использоваться как барьер между мастикой и поверхностью для предотвращения миграции пластификаторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	коричневый
Массовая доля не летучих веществ %	не менее 40
Температура нанесения °С	от -10 до +30
Время высыхания при 20°С	не менее 2 часов

КОМПЛЕКТНОСТЬ ГРУНТОВКИ:

Грунтовка состоит из 2-х компонентов – основного и отверждающего. Соотношение компонентов указывается в паспорте на грунтовку.

ПОДГОТОВКА ГРУНТОВКИ К РАБОТЕ:

Для приготовления грунтовки необходимо снять крышку с основного компонента, перелить все содержимое отверждающего компонента в тару с основным компонентом и тщательно перемешать вручную или при помощи низкооборотистой электродрели с насадкой в течение 2-3 минут.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ:

Грунтовку наносят на панель при помощи кисти, валика или краскораспылителя. Работать с грунтовкой необходимо только в течение времени жизнеспособности, указанного в паспорте на грунтовку. Наносить грунтовку можно при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 30°С. Поверхность, на которую наносят грунтовку, должна быть очищена от пыли, грязи, наледи и старой краски или старого герметика. Запрещено наносить грунтовку во время выпадения дождя и снега. Нанесение герметизирующей мастики на стык, обработанный грунтовкой, необходимо производить не ранее 30 мин, но не позднее 4 часов после нанесения грунтовки ТЭКТОР® 200. Грунтовка должна покрывать всю поверхность планируемого нанесения мастики и закрыть мелкие

поры. Рекомендуется выполнить контрольный шов для испытания на адгезию и совместимость мастики с прогрунтованной поверхностью.

Расход грунтовки зависит от способа её нанесения и пористости стенок стыка. Для расчёта расхода рекомендуется считать, что при нанесении грунтовки кистью полосой шириной 5 см на 50 – 70 погонных метров стыка расходуется 1 дм³ грунтовки (ТУ). Средний расход полиуретановой грунтовки «Тэктор 200» составляет 200-220 г/м².

Нормативы расхода грунтовки «Тэктор 200» по бетону*:

Метод нанесения	Расход, г/м ²
Кистью	220
Валиком	200

* Точный расход можно установить только экспериментальным путем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Грунтовка содержит летучие растворители, поэтому во время работы необходимо применять меры безопасности. При работе следует избегать прямого контакта компонентов грунтовки с кожей (работать в резиновых перчатках). Избегать попадания грунтовки в глаза, используя защитные очки. При попадании компонентов грунтовки на незащищенную поверхность кожи их следует смыть сначала спиртом, а затем теплой водой с мылом. Обеспечить хорошую вентиляцию места проведения работ.

УСЛОВИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:

Компоненты грунтовки перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание влаги, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Компоненты грунтовки, хранят в таре изготовителя при температуре, не превышающей плюс 30°C, в условиях, исключающих контакт с влагой и воздействие прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

В заводской таре, при условии выполнения указанных выше условий, составляет 6 месяцев с даты изготовления.

СЕРТИФИКАТЫ:

Свидетельство ЕВРАЗЭС № [RU.CO.01.008.E.005452.07.12](#) от [05.07.2012 г.](#)