



ТЭКТОР® 200

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентная полиуретановая грунтовка ТЭКТОР® 200 предназначена для закрепления и обработки поверхности стыков ограждающих конструкций строящихся наземных зданий и сооружений с целью их дальнейшей герметизации полиуретановой мастикой ТЭКТОР®.

СВОЙСТВА:

При нанесении на панели стыков грунтовка проникает в материал панели и после высыхания выполняет следующие функции:

- увеличивает срок службы мастики и улучшает внешний вид шва;
- улучшает адгезию герметика к пластмассе оконного профиля до уровня, сравнимого с адгезией к бетону;
- улучшает адгезию герметика к панелям, изготовленных из пористых или рыхлых материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется на поверхностях (бетон, алюминий, дерево, стекло, пластик) для улучшения адгезии полиуретановых герметиков марки Тэктор. Может использоваться как барьер между герметиком и поверхностью для предотвращения миграции пластификаторов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	коричневый
Массовая доля нелетучих веществ, %	не менее 40
Температура нанесения, град. Цельсия	от – 20 °С до +40 °С
Время высыхания при температуре +20°С	не менее 2 часов

КОМПЛЕКТНОСТЬ ГРУНТОВКИ:

Грунтовка состоит из 2-х компонентов – основного и отверждающего.
Соотношение компонентов указывается в паспорте на грунтовку.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ:

Для приготовления грунтовки необходимо снять крышку с основного компонента, перелить все содержимое отверждающего компонента в тару с основным компонентом и тщательно перемешать вручную или при помощи электродрели с насадкой в течение 2-3 минут.

НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ:

Грунтовку наносят на панель при помощи кисти или краскораспылителя. Работать с грунтовкой необходимо только в течение времени жизнеспособности, указанного в паспорте на грунтовку. Наносить грунтовку можно при температуре воздуха от минус 10°С до плюс 30°С. Поверхность, на которую наносят грунтовку, должна быть очищена от пыли, грязи, наледи и старой краски или старого герметика. Запрещено наносить грунтовку во время выпадения дождя и снега.

Нанесение герметика на стык, обработанный грунтовкой, необходимо производить не ранее 30 мин, но не позднее 4 часов после нанесения грунтовки ТЭКТОР® 200.

РАСХОД:

Расход грунтовки зависит от способа её нанесения и пористости стенок стыка.

Для расчёта расхода рекомендуется считать, что при нанесении грунтовки кистью полосой шириной 5 см на 50 – 70 погонных метров стыка расходуется 1 дм³ грунтовки. (ТУ)

Средний расход полиуретановой грунтовки «Тэктор 200» составляет 160-200 гр/м2.

Нормативы расхода грунтовки «Тэктор 200» по бетону:

Метод нанесения	Кистью	Валиком
Расход, г/м2	220	200

Грунтовка должна покрывать всю поверхность и закрыть мелкие поры.

Выполнить контрольный шов для испытания на адгезию и совместимость мастики с поверхностью.

Точный расход можно установить только экспериментальным путем.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

В соответствии с ГОСТ 12.1.007 неотвержденная и отвержденная грунтовка ТЭКТОР® 200 относится к малоопасным веществам. Грунтовка содержит летучие растворители, поэтому при работе необходимо применять меры безопасности при работе с ЛВЖ.

Грунтовка и ее компоненты относятся к трудногорючим, невзрывоопасным материалам. Компоненты грунтовки способны при длительном контакте с кожей вызывать дерматиты, поэтому при работе следует избегать прямого контакта с кожей (работать в резиновых перчатках), избегать попадания в глаза (носить защитные очки). При попадании компонентов на незащищенную поверхность кожи их следует смыть сначала уайт-спиритом, а затем теплой водой с мылом. После полимеризации грунтовка удаляется механическим путем. Грунтовку утилизируют в соответствии с действующим законодательством, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ:

Компоненты грунтовки перевозят любым видом транспорта в условиях, исключающих попадание влаги и нарушение герметичности тары. При отрицательной температуре, после транспортировки, компоненты герметика следует поместить в тёплое помещение (+20°C) на срок не менее 24 ч.

Компоненты грунтовки хранят в таре изготовителя при температуре, не превышающей 30 °C, в условиях, исключающих контакт с влагой и воздействие прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:

В заводской таре, при условии выполнения указанных выше условий, составляет 6 месяцев.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед использованием грунтовки, потребителю следует провести все необходимые тесты, чтобы удостовериться в соответствии продукта и поверхности нанесения особенностям проведения работ.

Завод-изготовитель отвечает за качество грунтовки, за правильность подготовки и применения отвечает производитель работ. Гарантийные обязательства на грунтовку действуют при его правильной транспортировке, хранении, применении и эксплуатации.